TFCHZ5TGY26

# Tychem® 6000 F

DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobre selladas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elasticación en muñecas, tobillos, cara y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipadores integrados. Gris.

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Descripción - Código | TFCHZ5TGY26 |
| Tela | TYCHEM® 6000 |
| Diseño | Mono con capucha, cremalleras dobles, puños dobles con calcetines disipadores integrados y solapas de botas, guantes interiores adjuntos. |
| Costura | Costura cosida y cubierta |
| Color | Gris |
| Tallas | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X |
| Cantidad por caja | 10 EA / caja |

## CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

DuPont ™ Tychem® 6000 F Plus con guantes inferiores no disipadores y calcetines disipadores, TFCHZ5TGY26. Overol con capucha. Costuras cosidas y sobrepegadas. Puños dobles con guantes inferiores no disipativos en el puño interno. Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura. Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva. Calcetines disipativos integrados. Gris.
Las prendas Tychem® 6000 F están fabricadas con un tejido Tychem® 6000 F ligero y duradero (<500 g por prenda) que consta de una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Ofrecen una excelente resistencia a la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, ayudando a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química.
Tychem & # 0174; Las prendas 6000 F se usan típicamente para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.

- Certificado de acuerdo con la Reglamentación (EU) 2016/425.
- Ropa de protección química, categoría III, tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
- EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos) EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva).
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior
- Calcetines disipadores integrados.
- Costuras cosidas y sobre selladas.
- Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura.
- Elásticos en muñecas, tobillos, rostro y cintura.
- Cremalleras dobles y solapas dobles. Solapa exterior con cinta adhesiva.

TALLAS

| Talla del producto | Número de artículo | Agregar información |
|---|---|---|
| SM | D15546506 | Fabricado por encargo. |
| MD | D15546507 | Fabricado por encargo. |
| LG | D15546508 | Fabricado por encargo. |
| XL | D15546509 | Fabricado por encargo. |
| 2X | D15546510 | Fabricado por encargo. |
| 3X | D15546511 | Fabricado por encargo. |
| 4X | D15561793 | Fabricado por encargo. |
| 5X | D15561794 | Fabricado por encargo. |

## Propiedades físicas



Información referente a las propiedades mecánicas de los tejidos utilizados en las prendas de protección química de DuPont, listada para las prendas seleccionadas según los métodos de prueba y las normas europeas vigentes (si se aplican). Tales propiedades, incluidas la resistencia a la abrasión y el agrietado por flexión, la resistencia a la tracción y a la punción pueden ayudar a evaluar las prestaciones de protección.

| Propiedad | Método de ensayo | Resultado típico | EN |
|---|---|---|---|
| Basis Weight | DIN EN ISO 536 | 120 g/m$^2$ | N/A |
| Color | N/A (598) | Gris | N/A |
| Grosor | DIN EN ISO 534 | 220 µm | N/A |
| Resistencia a la abrasión [7] | EN 530 Método 2 | >2000 ciclos | 6/6 [1] |
| Resistencia a la penetración del agua | AATCC 127 | >30 kPa | N/A |
| Resistencia a la punción | EN 863 | >10 N | 2/6 [1] |
| Resistencia a la tracción (MD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 [1] |
| Resistencia a la tracción (XD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 [1] |
| Resistencia a rotura por presión (método Mullenburst) | ISO 2758 | 650 kPa | N/A |
| Resistencia al agrietado por flexión [7] | EN ISO 7854 Método B | >1000 ciclos | 1/6 [1] |
| Resistencia al rasgado trapezoidal (MD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 [1] |
| Resistencia al rasgado trapezoidal (XD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 [1] |
| Resistividad superficial a RH 25%, exterior [7] | EN 1149-1 | Sin tratamiento antiestático | N/A |
| Resistividad superficial a RH 25%, interior [7] | EN 1149-1 | < 2,5 • 10$^9$ Ohm | N/A |

1 Según la norma EN 14325 2 Según la norma EN 14126 3 Según la norma EN 1073-2 4 Según la norma EN 14116 12 Según la norma EN 11612 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior 6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso > Mayor que < Menor que N/A No aplicable STD DEV Desviación estándar

## CONFORT



El confort de una prenda de protección durante su uso depende sobre todo del peso de la misma, de la permeabilidad al vapor de agua y al aire (respirabilidad) y de sus propiedades aislantes. Los datos correspondientes a estas propiedades se obtienen a través de métodos de prueba y se pueden comparar por prenda.

| Propiedad | Método de ensayo | Resultado típico | EN |
|---|---|---|---|
| Permeabilidad al aire (prueba de Gurley) | ISO 5636-5 | No | N/A |

2 Según la norma EN 14126 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior > Mayor que < Menor que N/A No aplicable

## BARRERA BIOLÓGICA



Información detallada referente a la protección de las prendas de DuPont (resistencia a la penetración) al exponerse a aerosoles contaminados biológicamente, líquidos y partículas tal y como sangre, fluidos corporales y agentes patógenos presentes en la sangre. Información clasificada según norma europea correspondiente.

| Propiedad | Método de ensayo | Resultado típico | EN |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la penetración de líquidos contaminados | EN ISO 22610 | >75 min | 6/6 [2] |
| Resistencia a la penetración de aerosoles contaminados biológicamente | ISO/DIS 22611 | log ratio >5 | 3/3 [2] |
| Resistencia a la penetración de agentes patógenos de la sangre (se utiliza el antibacterial Phi-X174) | ISO 16604 | 20 kPa | 6/6 [2] |
| Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas | ISO 22612 | log cfu <1 | 3/3 [2] |
| Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales (se utiliza sangre sintética) | ISO 16603 | 20 kPa | 6/6 [2] |

2 Según la norma EN 14126 **>** Mayor que **<** Menor que

## PENETRACIÓN Y REPELENCIA



Se utiliza un método de prueba específico - según EN ISO 6530 - para medir los índices de penetración, absorción y repelencia de los tejidos de prendas de protección expuestos a productos químicos líquidos. Los resultados indican la resistencia a la penetración y la repelencia de los tejidos de DuPont frente a una concentración de 30% de ácido sulfúrico y 10% de hidróxido sódico.

| Propiedad | Método de ensayo | Resultado típico | EN |
|---|---|---|---|
| Repelencia frente a líquidos (Acido sulfúrico 30%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 [1] |
| Repelencia frente a líquidos (Butan-1-ol) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 [1] |
| Repelencia frente a líquidos (Hidróxido Sódico 10%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 [1] |
| Repelencia frente a líquidos (o-Xylene) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 [1] |
| Resistencia a la penetración de líquidos (Acido Sulfúrico 30%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 [1] |
| Resistencia a la penetración de líquidos (Butan-1-ol) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 [1] |
| Resistencia a la penetración de líquidos (Hidróxido Sódico 10%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 [1] |
| Resistencia a la penetración de líquidos (o-Xylene) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 [1] |

1 Según la norma EN 14325 **>** Mayor que **<** Menor que

## PRESTACIONES DE LA PRENDA



Información relativa a las prestaciones de protección de una prenda según las normas europeas (cuando se aplican). Incluye características importantes tal y como protección frente a contaminación radioactiva, resistencia de las costuras y tiempo de conservación. La fuga hacia el interior y la resistencia a la penetración de líquidos, según la Clasificación del Tipo relevante, están también detalladas.

| Propiedad | Método de ensayo | Resultado típico | EN |
|---|---|---|---|
| Factor de protección [7] | EN 1073-2 | >5 | 1/3 [3] |
| Resistencia de la costura | EN ISO 13935-2 | >125 N | 4/6 [1] |
| Tiempo de almacenamiento [7] | N/A (598) | 10 años [6] | N/A |
| Tipo 3: Resistencia a penetración de líquidos (ensayo de chorro) | EN 17491-3 | Cumple | N/A |
| Tipo 4: Resistencia a la penetración de líquidos (líquidos bajo presión de alta intensidad) | EN ISO 17491-4, Método B | Cumple | N/A |
| Tipo 5: Fuga hacia el interior de partículas sólidas en suspensión | EN ISO 13982-2 | Cumple | N/A |
| Tipo 6: Resistencia a penetración de líquidos (ensayo de spray de bajo nivel) | EN ISO 17491-4, Método A | Cumple | N/A |

1 Según la norma EN 14325 3 Según la norma EN 1073-2 12 Según la norma EN 11612 13 Según la norma EN 11611 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior 6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso 11 Basado en una media de 10 trajes, 3 actividades, 3 pruebas > Mayor que < Menor que N/A No aplicable * Basado en el valor individual más bajo

### Advertencia

- MTO: Hecho por encargo. Aplicación de los términos y condiciones.

Datos de Resistencia Química para



La permeación es el proceso por el cual un producto químico sólido, líquido o gaseoso atraviesa un tejido de vestuario de protección a nivel molecular. Los datos de permeación ayudan a seleccionar la prenda de protección más apropiada para una aplicación determinada y a evaluar durante cuánto tiempo se puede utilizar con seguridad para el usuario. Los métodos de ensayo normalizados se utilizan para determinar la resistencia de los materiales de DuPont a la permeación. Estos resultados se pueden obtener según un producto químico determinado, una clase de químicos o un tejido.

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-benzenodicarboxilato de dibutilo | Líquido | 84-74-2 | | nm | >480 | 6 | | 0.05 | | | |
| 2 etoxietiléster de ácido acético | Líquido | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| 2 metoxietiléster de ácido acético | Líquido | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| 2-(2-Butoxietoxi) etanol | Líquido | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| 2-Methyl-2-Butanol | Líquido | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Acetaldehído | Líquido | 75-07-0 | imm | imm | 13*/23 | 1 | 2 | 0.06 | | | |
| Acetato de 2-etoxietilo | Líquido | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acetato de 2-metoxietilo | Líquido | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acetato de etilglicol | Líquido | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acetato de etilo | Líquido | 141-78-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Acetato de n-butilo | Líquido | 123-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Acetato de pentilo | Líquido | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
| Acetato de potasio (sat) | Líquido | 127-08-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| Acetato de vinilo | Líquido | 108-05-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Aceti lmetil | Líquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Acetona | Líquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Acetona cianohidrina | Líquido | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Acetonitrilo | Líquido | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
| Acido acroleico | Líquido | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Acido acrílico | Líquido | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Acido acético (>95%) | Líquido | 64-19-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| Acido adípico dinitrilo | Líquido | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Acido adípico nitrilo | Líquido | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Acido aminosulfónico (15%) | Líquido | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Acido butírico | Líquido | 107-92-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| Acido cloroacético (80%) | Líquido | 79-11-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido clorohídrico (37%) | Líquido | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido clorohídrico (gaseoso) | Vapor | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido clorosulfónico | Líquido | 7790-94-5 | 423 | >480 | >480 | 6 | 0.0003 | 0.0001 | | | |
| Acido crómico (CrO3) (44.9%) | Líquido | 1333-82-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acido cítrico (sat) | Líquido | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido etanodioico (sat) | Líquido | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido etilencarboxílico | Líquido | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Acido etilhexanoico | Líquido | 149-57-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Acido fluorhídrico (48-51%) | Líquido | 7664-39-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
| Acido fluorhídrico (60%) | Líquido | 7664-39-3 | 18 | 52 | 373 | 5 | na | 0.005 | | | |
| Acido fluorhídrico (70%) | Líquido | 7664-39-3 | 22 | 35 | 293 | 5 | na | 0.005 | 414 | 227 | 4 |
| Acido fluorosilícico (33-35%) | Líquido | 16961-83-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Acido fluorosulfónico | Líquido | 7789-21-1 | 87 | 194 | >480 | 6 | na | 0.02 | 29 | >480 | 6 |
| Acido fosfínico (50%) | Líquido | 6303-21-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
| Acido fosfórico (85%) | Líquido | 7664-38-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido fórmico (50%) | Líquido | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido fórmico (>95%) | Líquido | 64-18-6 | 172 | 260 | >480 | 6 | 0.24 | 0.001 | | | |
| Acido hidroxi 1,2,3-propanotricarboxílico, 2- (sat) | Líquido | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido mercaptoacético | Líquido | 68-11-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Acido metanosulfónico | Líquido | 75-75-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Acido metilpropenoico, 2- | Líquido | 79-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Acido nítrico (70%) | Líquido | 7697-37-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Acido nítrico (>95%) | Líquido | 7697-37-2 | 14*/19 | 46 | 65*/82 | 3 | <8 | <0.03 | 34/90 min | 134 | 4 |
| Acido oxálico (sat) | Líquido | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido pentanoico | Líquido | 109-52-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Acido perclórico | Líquido | 13284-42-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Acido perclórico (70%) | Líquido | 7601-90-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Acido propanoico | Líquido | 79-09-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Acido propenoico nitrilo | Líquido | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | | | |
| Acido propénico | Líquido | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Acido sulfamídico (15%) | Líquido | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Acido sulfámico (15%) | Líquido | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acido sulfúrico (98% en 50 °C) | Líquido | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Acido sulfúrico (>95%) | Líquido | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa /sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acido tricloroacético (sat) | Líquido | 76-03-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Acido trifluoroacético | Líquido | 76-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Acido trifluorometan sulfónico | Líquido | 1493-13-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Acido triglicólico | Líquido | 68-11-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Acrilamida (50%) | Líquido | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Acrilato de etilo | Líquido | 140-88-5 | imm*/161 | imm*/162 | imm*/163 | | <5 | 0.04 | | | |
| Acrilato de metilo | Líquido | 96-33-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Acrilato de n-butilo | Líquido | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
| Acrilonitrilo | Líquido | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | | | |
| Acroleína | Líquido | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
| Acroleína (10 g/m$^2$) | Líquido | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Acryloyl Chloride | Líquido | 814-68-6 | 166*/224 | 334 | >480 | 6 | <0.3 | 0.04 | 29.6 | >480 | 6 |
| Adiponitrilo | Líquido | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Alcohol alílico | Líquido | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Alcohol amílico | Líquido | 71-41-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Alcohol bencílico | Líquido | 100-51-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Alcohol butílico, n- | Líquido | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Alcohol isopropílico | Líquido | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Alcohol propargílico | Líquido | 107-19-7 | 123 | 123 | 127 | 4 | 37.9 | 0.07 | | | |
| Alcohol propílico | Líquido | 71-23-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Amil acetato, n- | Líquido | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
| Amino benceno | Líquido | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Amino bifenilo, 4- (1 mg/ml en Metanol) | Líquido | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Amino etanol, 2- | Líquido | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Amino ethylethanolamine | Líquido | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Amino ethylethanolamine (60%) | Líquido | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Amino ethylpiperazine | Líquido | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Amino propano, 2- | Líquido | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoníaco (gaseoso) | Vapor | 7664-41-7 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1.5 | 0.0024 | | | |
| Amoníaco cáustico (32%) | Líquido | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amyl alcohol, tert- | Líquido | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Anhidrido acético | Líquido | 108-24-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Anhídrido maleico (66 °C, fundido) | Líquido | 108-31-6 | 21 | 22 | 24 | 1 | 24.6 | 0.016 | | | |
| Anilina | Líquido | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Anilina, 4-Trifluorometoxi | Líquido | 461-82-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Antraceno (sat en Tolueno) | Líquido | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Antracina (sat en Tolueno) | Líquido | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Azolidina | Líquido | 123-75-1 | 40*/80 | 45* /100 | 145* /185 | 4 | 4.7 | 0.05 | | | |
| Bencenamina | Líquido | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Benceno | Líquido | 71-43-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Bencenonitrilo | Líquido | 100-47-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Bencil(metil)amina | Líquido | 103-67-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Bencilo cianuro | Líquido | 140-29-4 | >390 | >390 | >390 | 5 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Benzaldehyde | Líquido | 100-52-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Bis (4-(2,3-epoxipropoxi)fenil)propano | Líquido | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Bisfenol A diglicidil éter | Líquido | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Bisulfito de sodio (38-40%) | Líquido | 7631-90-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| Black Liquor (mix) | Líquido | mix | | >480 | | | | | | | |
| Bromo | Líquido | 7726-95-6 | imm | imm | imm | | 105 | 0.001 | | | |
| Bromo 4-fluorobenceno, 1- | Líquido | 460-00-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Bromo fluorbenceno, 4- | Líquido | 460-00-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Bromotiofeno, 2- | Líquido | 1003-09-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Bromuro de hidrógeno (48%) | Líquido | 10035-10-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Bromuro de hidrógeno (gaseoso) | Vapor | 10035-10-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Bromuro de propilo, n- | Líquido | 106-94-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| But-3-en-2-ona | Líquido | 78-94-4 | 287* /379 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Butadieno, 1,3- (gaseoso) | Vapor | 106-99-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Butanal, n- | Líquido | 123-72-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Butanol, 1- | Líquido | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Butanol, tert- | Líquido | 75-65-0 | 10* /147 | 37* /205 | >480 | 6 | 0.26 | 0.02 | | | |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butanona | Líquido | 78-93-3 | imm | 40* /64 | >480 | 6 | 0.36 | 0.001 | | | |
| Butanona oxima, 2- | Líquido | 96-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Butenal, 2- | Líquido | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
| Butil acrilato, n- | Líquido | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
| Butil amina | Líquido | 109-73-9 | 170 | 200 | >480 | 6 | 0.84 | 0.01 | 137.5 | >480 | 6 |
| Butil tricloroestannano | Líquido | 1118-46-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Butiraldehido | Líquido | 123-72-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Butoxi etanol, 2- | Líquido | 111-76-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Butylchloroformate | Líquido | 592-34-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| Calomel (sat) | Líquido | 10112-91-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Cellosolve acetate | Líquido | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Chlor acetona (95%) | Líquido | 78-95-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Chloro acrilonitrilo, 2- | Líquido | 920-37-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Chloro pricrin | Líquido | 76-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Chloroacetic ethylester | Líquido | 105-39-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Chloroacetic ethylester (75% en Etanolo) | Líquido | 105-39-5 | >480 | | | | | | | | |
| Cianamida (50%) | Líquido | 420-04-2 | 62* /208 | nm | >480 | 6 | na | 0.17 | <81.6 | >480 | 6 |
| Cianobenceno | Líquido | 100-47-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cianoetileno | Líquido | 107-13-1 | 72*/91 | 73* /92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | | | |
| Cianometano | Líquido | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
| Cianopropan-2-ol, 2- | Líquido | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Cianuro de sodio (45%) | Líquido | 143-33-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Cianuro de sodio (sat) | Líquido | 143-33-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| Ciclohexano | Líquido | 110-82-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Ciclohexanona | Líquido | 108-94-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Clorhidrina de etileno | Líquido | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Cloro (gaseoso) | Vapor | 7782-50-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Cloro 1-mtilbenceno, 2- | Líquido | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloro 2,3-epoxipropano, 1- | Líquido | 106-89-8 | 355 | 395 | >480 | 6 | <0.4 | 0.02 | 18.4 | >480 | 6 |
| Cloro 2-nitrobenceno, 1- (35-40 °C, fundido) | Líquido | 88-73-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloro anilina, p- (70 °C, fundido) | Líquido | 106-47-8 | | imm | 11 | 1 | 256 | 0.0206 | | | |
| Cloro bencenamona, 4- (70 °C, fundido) | Líquido | 106-47-8 | | imm | 11 | 1 | 256 | 0.0206 | | | |
| Cloro benceno | Líquido | 108-90-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Cloro buta-1,3-dieno, 2- (50% en Butanol) | Líquido | 126-99-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloro etanol, 2- | Líquido | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Cloro eteno | Vapor | 75-01-4 | imm | >480 | >480 | 6 | 0.02 | 0.001 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloro formiato de metilo | Líquido | 79-22-1 | 99* /175 | 204* /308 | >480 | 6 | 0.17 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Cloro formo | Líquido | 67-66-3 | imm | imm | imm | | 10.6 | 0.001 | | | |
| Cloro formo (1000 ppm) | Vapor | 67-66-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Cloro metil metil éter | Líquido | 107-30-2 | imm* /11 | imm* /37 | >480 | 6 | 0.75 | 0.001 | | | |
| Cloro metilacetileno | Líquido | 107-05-1 | 291* /400 | 381* /447 | >480 | 6 | <0.2 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
| Cloro preno, 3- | Líquido | 107-05-1 | 291* /400 | 381* /447 | >480 | 6 | <0.2 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
| Cloro propan-2-ona, 1- (95%) | Líquido | 78-95-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Cloro tolueno o- | Líquido | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloro tolueno, alfa- | Líquido | 100-44-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Cloruro (II) férrico (sat) | Líquido | 7758-94-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| Cloruro acético | Líquido | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | | | |
| Cloruro alílico | Líquido | 107-05-1 | 291* /400 | 381* /447 | >480 | 6 | <0.2 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
| Cloruro bencensulfónico | Líquido | 98-09-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloruro benzoilico o cloruro de benzoilo | Líquido | 98-88-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| Cloruro de acetilo o acetilcloruro | Líquido | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | | | |
| Cloruro de benceno sulfonilo | Líquido | 98-09-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloruro de bencilo | Líquido | 100-44-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Cloruro de benzoílo | Líquido | 98-88-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| Cloruro de butilestaño | Líquido | 1118-46-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Cloruro de dicloroacetilo | Líquido | 79-36-7 | 160 | 160 | 180 | 4 | 78.41 | 0.01 | | | |
| Cloruro de etanoilo | Líquido | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | | | |
| Cloruro de fenilo | Líquido | 108-90-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Cloruro de metanosulfonilo | Líquido | 124-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloruro de metileno | Líquido | 75-09-2 | imm | imm | imm | | 23.7 | 0.03 | | | |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloruro de metileno (10.000 ppm) | Vapor | 75-09-2 | imm | 52 | >480 | 6 | <0.21 | 0.05 | 100 | >480 | 6 |
| Cloruro de metileno (1000 ppm) | Vapor | 75-09-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Cloruro de metilo (gaseoso) | Vapor | 74-87-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Cloruro de tionilo | Líquido | 7719-09-7 | 21 | 21 | 33 | 2 | nm | 0.1 | nm | 47 | 2 |
| Cloruro de titanio (IV) | Líquido | 7550-45-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Cloruro de vinilideno | Líquido | 75-35-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloruro de vinilo | Vapor | 75-01-4 | imm | >480 | >480 | 6 | 0.02 | 0.001 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cloruro mercurico (sat) | Líquido | 10112-91-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Creosota | Líquido | 8001-58-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Cresol, mix- | Líquido | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Cresol, o- | Líquido | 95-48-7 | 173 | 179 | 211 | 4 | <4 | 0.02 | 674 | 295 | 5 |
| Cromato de potasio (sat) | Líquido | 7789-00-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| Croton aldehído | Líquido | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
| Cumeno | Líquido | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Diamino sulfo chloride | Líquido | 13360-57-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Diaminoetano, 1,2- | Líquido | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Dibromoetano, 1,2- | Líquido | 106-93-4 | 84* /153 | 144* /288 | >480 | 6 | 0.52 | 0.001 | | | |
| Dibromuro de etileno | Líquido | 106-93-4 | 84* /153 | 144* /288 | >480 | 6 | 0.52 | 0.001 | | | |
| Dibutil ftalato | Líquido | 84-74-2 | | nm | >480 | 6 | | 0.05 | | | |
| Dibutil sebacato | Líquido | 109-43-3 | | nm | >480 | 6 | <1 | 1 | | | |
| Dichlorbenzen, 1,2- | Líquido | 95-50-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Dichlorbenzen, 1,3- | Líquido | 541-73-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Dichlorbenzen, 1,4- (50% en Etanolo) | Líquido | 106-46-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Dicianobutano, 1,4- | Líquido | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dicloro -2-propanona, 1,3- (45 °C, fundido) | Líquido | 534-07-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dicloro acetone, 1,3- (45 °C, fundido) | Líquido | 534-07-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dicloro etano, 1,2- | Líquido | 107-06-2 | 65*/83 | 93 | 109 | 3 | <3 | 0.04 | 898 | 182 | 4 |
| Dicloro etil eter | Líquido | 111-44-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dicloro etileno, 1,1- | Líquido | 75-35-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dicloro metano | Líquido | 75-09-2 | imm | imm | imm | | 23.7 | 0.03 | | | |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicloro metano (10.000 ppm) | Vapor | 75-09-2 | imm | 52 | >480 | 6 | <0.21 | 0.05 | 100 | >480 | 6 |
| Dicloro metano (1000 ppm) | Vapor | 75-09-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dicloro propene, 2,3- | Líquido | 78-88-6 | imm | imm* /25 | 54* /143 | 2 | 2.4 | 0.001 | | | |
| Dicloruro de etileno | Líquido | 107-06-2 | 65* /83 | 93 | 109 | 3 | <3 | 0.04 | 898 | 182 | 4 |
| Dicloruro de isoftaloilo (45 °C, fundido) | Líquido | 99-63-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Diesel | Líquido | 68334-30-5 | 8* /323 | >480 | >480 | 6 | 0.02 | 0.001 | | | |
| Diesel Grade D-2 | Líquido | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Diethyl benzene (95%) | Líquido | 25340-17-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 0216 | 0.0216 | <10.4 | >480 | 6 |
| Dietil éster de ácido sulfúrico | Líquido | 64-67-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Dietilamina | Líquido | 109-89-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dietilen triamina | Líquido | 111-40-0 | imm | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.005 | <4.8 | >480 | 6 |
| Dietilenglicolmonobutiléter | Líquido | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dietileterato de trifluoruro de boro | Líquido | 109-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dietiletiletanamina, N,N- | Líquido | 121-44-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dietilo sulfato | Líquido | 64-67-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Diisocianato de 4,4'-difenilmetano (50 °C, fundido) | Líquido | 101-68-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 0403 | 0.0403 | <19.3 | >480 | 6 |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo (50 °C, fundido) | Líquido | 101-68-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 0403 | 0.0403 | <19.3 | >480 | 6 |
| Diketene Acetone (95%) | Líquido | 5394-63-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 0229 | 0.0229 | <11 | >480 | 6 |
| Dimethyl propandioate | Líquido | 108-59-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dimethylmalonate | Vapor | 108-59-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dimetil acetamida, N,N- | Líquido | 127-19-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 014 | 0.014 | <6.7 | >480 | 6 |
| Dimetil amina | Vapor | 124-40-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dimetil anilina, N,N- | Líquido | 121-69-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Dimetil cetal | Líquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dimetil cetona | Líquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dimetil diclorosilano | Líquido | 75-78-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Dimetil fenilamina, N,N- | Líquido | 121-69-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Dimetil formamida, N,N- | Líquido | 68-12-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dimetil fumarato (27 °C, sólido) | Sólido | 624-49-7 | >480 | nm | >480 | 6 | <0.39 | 0.39 | | | |
| Dimetil fumarato (37 °C, sólido) | Sólido | 624-49-7 | >480 | nm | >480 | 6 | <0.39 | 0.39 | | | |

| Nombre de sustancia peligrosa /sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimetil nitrosamina | Líquido | 62-75-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| Dimetil sulfato | Líquido | 77-78-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
| Dimetil éster de ácido sulfúrico | Líquido | 77-78-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
| Dioxano, 1,4- | Líquido | 123-91-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Diphosgene | Líquido | 503-38-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Dipropanoato de etanodiol, 1,2- | Líquido | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
| Disulfuro de carbono | Líquido | 75-15-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Dióxido de azufre | Vapor | 7446-09-5 | 28*/46 | 28*/46 | >480 | 6 | <0.5 | 0.1 | <94 | >480 | 6 |
| Dióxido de nitrógeno | Vapor | 10102-44-0 | <15 | <15 | | | >0.2 | 0.01 | | | |
| Dytek® A | Líquido | 15520-10-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| ES-2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (20%) | Líquido | 2682-20-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| ES-Ammonia (-33 °C, liquid) | Líquido | 7664-41-7 | 15 | 20 | >480 | 6 | <0.89 | 0.04 | 109 | >480 | 6 |
| ES-Benzisothiazol 1,2- (20%) | Líquido | 2634-33-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.061 | 0.061 | <30 | >480 | 6 |
| ES-Chemguard S-764P14A | Líquido | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <5 | >480 | 6 |
| ES-Dahlgren Decon solution | Líquido | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
| ES-Dowtherm Heat Transfer Fluid | Líquido | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0267 | 0.0267 | <13 | >480 | 6 |
| ES-Methyl Ethyl Ketone Peroxide (35%) | Líquido | 1338-23-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.018 | 0.018 | <10 | >480 | 6 |
| ES-Peracetic Acid (32%) | Líquido | 79-21-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0123 | 0.0123 | <6 | >480 | 6 |
| Epiclorhidrina | Líquido | 106-89-8 | 355 | 395 | >480 | 6 | <0.4 | 0.02 | 18.4 | >480 | 6 |
| Epoxietano (gaseoso) | Vapor | 75-21-8 | 106 | 126 | >480 | 6 | <0.35 | 0.05 | 76 | >480 | 6 |
| Epoxipropano, 1,2- | Líquido | 75-56-9 | 41 | 43 | 51 | 2 | <5 | 0.03 | 1860 | 114 | 3 |
| Ester amílico de ácido acético | Líquido | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
| Ester butílico de ácido propenoico, 2- | Líquido | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
| Ester etenílico de ácido acético | Líquido | 108-05-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Ester etílico de ácido acrílico | Líquido | 140-88-5 | imm*/161 | imm*/162 | imm*/163 | | <5 | 0.04 | | | |
| Ester etílico de ácido acético | Líquido | 141-78-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Ester pentílico de ácido acético | Líquido | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
| Estireno | Líquido | 100-42-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Etano 1,2-diol | Líquido | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| Etanol | Líquido | 64-17-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa /sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etanolamina | Líquido | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Etanonitrilo | Líquido | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
| Etanotiol | Líquido | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Eter dibulico | Líquido | 142-96-1 | 223*/285 | 223*/285 | 224*/287 | 4 | 14.6 | 0.021 | | | |
| Eter dietílico | Líquido | 60-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Eter etílico | Líquido | 60-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Eter monobutílico del etilenglicol | Líquido | 111-76-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Eter monoetílico del etilenglicol | Líquido | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Eter monometílico de etilenglicol | Líquido | 109-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Eter piroacético | Líquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Eterato de trifluoruro de boro | Líquido | 109-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Ethansulphonic acid (70%) | Líquido | 594-45-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| Ethyl mercaptan | Líquido | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Ethylchloroformate | Líquido | 541-41-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Etil benceno | Líquido | 100-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Etilen glicol | Líquido | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| Etileno diamina | Líquido | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Etiletanamina, N- | Líquido | 109-89-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Etilglicol | Líquido | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Etilnitrilo | Líquido | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
| Etoxietanol, 2- | Líquido | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Fenetileno | Líquido | 100-42-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Fenil acetonitrilo | Líquido | 140-29-4 | >390 | >390 | >390 | 5 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenil amina | Líquido | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Fenil cianida | Líquido | 100-47-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Fenil etano | Líquido | 100-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Fenil etanol, 1- | Líquido | 98-85-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Fenil propano, 2- | Líquido | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Fenil triclorosilano | Líquido | 98-13-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Fenol (45 °C, fundido) | Líquido | 108-95-2 | 22 | 25 | 29 | 1 | na | 0.05 | >355, 120 min | 56 | 2 |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenol (60 °C, fundido) | Líquido | 108-95-2 | imm | imm | imm | | na | 0.01 | 426/24 min | 14 | 1 |
| Fenol (85%) | Líquido | 108-95-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Fluorobenceno | Líquido | 462-06-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Fluoruro de amonio (40%) | Líquido | 12125-01-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Fluoruro de boro éter etílico | Líquido | 109-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Fluoruro de hidrógeno (20-27 °C, gaseoso) | Vapor | 7664-39-3 | imm | imm | 23 | 1 | na | 0.05 | | | |
| Formaldehído (37%) | Líquido | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Formalina (37% (10-15% Methanol)) | Líquido | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0048 | 0.0048 | <2.3 | >480 | 6 |
| Formalina (37%) | Líquido | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Fosfina | Vapor | 7803-51-2 | imm | imm | | | >0.11 | 0.003 | | | |
| Fosgeno | Vapor | 75-44-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Furaldehído, 2- | Líquido | 98-01-1 | 459 | >480 | >480 | 6 | na | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Furano | Líquido | 110-00-9 | 75 | 97 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 206 | 411 | 5 |
| Gasolina con plomo | Líquido | mix | imm | imm* /21 | | | 0.32 | 0.001 | | | |
| Gasolina sin plomo | Líquido | 86290-81-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| Glutaral (50%) | Líquido | 111-30-8 | 150 | 170 | 200 | 4 | 1.861 | 0.01 | | | |
| Gluteraldeide (50%) | Líquido | 111-30-8 | 150 | 170 | 200 | 4 | 1.861 | 0.01 | | | |
| Green Liquor (mix) | Líquido | mix | | >480 | | | | | | | |
| Heptano | Líquido | 142-82-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Hexametilen diisocianato | Líquido | 822-06-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0271 | 0.0271 | <13 | >480 | 6 |
| Hexametilendiamina, 1,6- (45 °C, fundido) | Líquido | 124-09-4 | 423 | >480 | >480 | 6 | 0.003 | 0.0001 | <1.4 | >480 | 6 |
| Hexano n- | Líquido | 110-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Hexanona | Líquido | 108-94-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Hexil cloro formiato, 2- | Líquido | 6092-54-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| Hidrazina | Líquido | 302-01-2 | 269 | 283 | 352 | 5 | 2.3 | 0.001 | | | |
| Hidrogenodifluoruro de amonio (sat) | Líquido | 1341-49-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Hidrogenodiflururo de amonio (sat) | Líquido | 1341-49-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Hidroxi 1-etanotiol, 2- | Líquido | 60-24-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| Hidroxi 2-metilpropionitrilo, 2- | Líquido | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Hidroxi isobutironitrilo | Líquido | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidroxi tolueno | Líquido | 100-51-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Hidroxi tolueno, o- | Líquido | 95-48-7 | 173 | 179 | 211 | 4 | <4 | 0.02 | 674 | 295 | 5 |
| Hidróxido de Amonio Tétraméthylique (25%) | Líquido | 75-59-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Hidróxido potasico (45%) | Líquido | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.023 | 0.023 | <11 | >480 | 0 |
| Hidróxido potasico (50%) | Líquido | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Hidróxido sódico (50% en 50 °C) | Líquido | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Hidróxido sódico (50%) | Líquido | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
| Hipoclorito sódico (15%) | Líquido | 7681-52-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Idrossido di ammonio (32%) | Líquido | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Iodomethane | Líquido | 74-88-4 | 254 | 296 | >480 | 6 | na | 0.07 | 53.6 | >480 | 6 |
| Ioduro de hidrogeno (55-57%) | Líquido | 10034-85-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Ioduro de metilo | Líquido | 74-88-4 | 254 | 296 | >480 | 6 | na | 0.07 | 53.6 | >480 | 6 |
| Isobutilmetilcetona | Líquido | 108-10-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Isocianato de metilo | Líquido | 624-83-9 | imm | imm | | | 0.42 | 0.001 | | | |
| Isopropil amina | Líquido | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Isopropil benceno | Líquido | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Isopropilidendifenol diglicil éter, 4,4'- | Líquido | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Isopropyl bromoacetate (>95%) | Líquido | 29921-57-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Lewisite (L), FINABEL 0.7.C | Líquido | 541-25-3 | >155[8] | >155[8] | | | | | | | |
| Lewisite (L), MIL-STD-282 (100 g/m$^2$) | Líquido | 541-25-3 | | 360[8] | | | | | | | |
| Limoneno, d- | Líquido | 5989-27-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Mercapto etanol | Líquido | 60-24-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| Mercurio | Líquido | 7439-97-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
| Metanol | Líquido | 67-56-1 | 56 | 117 | >480 | 6 | 0.14 | 0.02 | | | |
| Metanotiol | Vapor | 74-93-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Methyl -2-pyridyl acetate | Líquido | 1658-42-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Methyl imidazole, 1- | Líquido | 616-47-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Meti lbencilamina, N- | Líquido | 103-67-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Metil 2-metil-2-propenoato | Líquido | 80-62-6 | imm* /26 | imm* /53 | | | 1.4 | 0.001 | | | |
| Metil 2-pentanona, 4- | Líquido | 108-10-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metil 2-pirrolidona, n- | Líquido | 872-50-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Metil 4-isopropenil-1-ciclohexeno, 1- | Líquido | 5989-27-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Metil N-nitrosometanamina, N- | Líquido | 62-75-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| Metil acroleína | Líquido | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
| Metil amina (gaseoso) | Vapor | 74-89-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Metil anilina, o- | Líquido | 95-53-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Metil benzol | Líquido | 108-88-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Metil etil cetona | Líquido | 78-93-3 | imm | 40*/64 | >480 | 6 | 0.36 | 0.001 | | | |
| Metil etil cetoxima | Líquido | 96-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Metil fenol mix- | Líquido | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Metil fenoles | Líquido | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Metil formamida, N- | Líquido | 123-39-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Metil glutaronitrilo, 2- | Líquido | 4553-62-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Metil hidracina | Líquido | 60-34-4 | 83*/206 | 183*/283 | 280*/413 | 5 | 0.98 | 0.01 | | | |
| Metil mercaptano | Vapor | 74-93-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Metil metacrilato | Líquido | 80-62-6 | imm*/26 | imm*/53 | | | 1.4 | 0.001 | | | |
| Metil pentan-2-ona, 4- | Líquido | 108-10-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Metil piridina, 2- | Líquido | 109-06-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.024 | 0.024 | <11.5 | >480 | 6 |
| Metil piridina, 3- | Líquido | 108-99-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.024 | 0.024 | <11.5 | >480 | 6 |
| Metil propan-2-ol, 2- | Líquido | 75-65-0 | 10*/147 | 37*/205 | >480 | 6 | 0.26 | 0.02 | | | |
| Metil terc-butil éter | Líquido | 1634-04-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Metil triclorosilano | Líquido | 75-79-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Metil vinil cetona | Líquido | 78-94-4 | 287*/379 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Metilcetona | Líquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Metilcianida | Líquido | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
| Metilen bromo | Líquido | 74-95-3 | imm | imm | 20 | 1 | 111 | 0.05 | | | |
| Metileno isociclohexamina, 4,4- (40 °C) | Líquido | 1761-71-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metoxi 2-metilpropano, 2- | Líquido | 1634-04-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Metoxi etanol, 2- | Líquido | 109-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Metoxitriclorometano | Líquido | 107-30-2 | imm*/11 | imm*/37 | >480 | 6 | 0.75 | 0.001 | | | |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monoetil éter acetato de etilenglicol | Líquido | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Monometil éter acetato de etilenglicol | Líquido | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Naftaleno | Sólido | 91-20-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| Naftaleno (25% en Diethylene glycol dimethylether) | Líquido | 91-20-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.007 | 0.007 | <3.4 | >480 | 6 |
| Neopreno (50% en Butanol) | Líquido | 126-99-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Nicotina | Líquido | 54-11-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Nitro benceno | Líquido | 98-95-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Nitro chlormethan | Líquido | 76-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Nitro metano | Líquido | 75-52-5 | 157 | 233 | | | 0.97 | 0.001 | | | |
| Nitro propano, 2- | Líquido | 79-46-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Nitro tolueno, 2- | Líquido | 88-72-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Norflurano | Vapor | 811-97-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Octyl chlor formiate | Líquido | 7452-59-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Oleum (20% free SO3) | Líquido | 8014-95-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Oleum (40% free SO3) | Líquido | 8014-95-7 | 130*/220 | 455*/468 | >480 | 6 | 0.32 | 0.0001 | | | |
| Oleum (65% free SO3) | Líquido | 8014-95-7 | 180 | 248 | 370 | 5 | na | 0.04 | 398 | 428 | 5 |
| Oxicloruro de fósforo | Líquido | 10025-87-3 | | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Oxido de etileno (gaseoso) | Vapor | 75-21-8 | 106 | 126 | >480 | 6 | <0.35 | 0.05 | 76 | >480 | 6 |
| Oxido de propileno, 1,2- | Líquido | 75-56-9 | 41 | 43 | 51 | 2 | <5 | 0.03 | 1860 | 114 | 3 |
| Oxitricloruro de fósforo | Líquido | 7719-12-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| PCB en aceite de transformador (mix) | Líquido | mix | 324*/428 | >480 | >480 | 6 | 0.032 | 0.01 | | | |
| Pentacloroantimonio | Líquido | 7647-18-9 | <15 | <15 | <15 | 1 | >10 | 0.1 | | | |
| Pentacloruro de antimonio | Líquido | 7647-18-9 | <15 | <15 | <15 | 1 | >10 | 0.1 | | | |
| Pentanodial, 1,5- (50%) | Líquido | 111-30-8 | 150 | 170 | 200 | 4 | 1.861 | 0.01 | | | |
| Pentanol, tert- | Líquido | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Pentene nitrilo, 2- | Líquido | 71-41-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Peróxido de hidrógeno (50%) | Líquido | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Peróxido de hidrógeno (70%) | Líquido | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Phenyl chlor formiate | Líquido | 1885-14-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Picolina, 2- | Líquido | 109-06-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.024 | 0.024 | <11.5 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picolina, 3- | Líquido | 108-99-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.024 | 0.024 | <11.5 | >480 | 6 |
| Piridina | Líquido | 110-86-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Pirrolidina | Líquido | 123-75-1 | 40*/80 | 45*/100 | 145*/185 | 4 | 4.7 | 0.05 | | | |
| Polymethylene polyphenyle isocyanate (p-MDI) | Líquido | 9016-87-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Prop-2-en-1-al | Líquido | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
| Prop-2-en-1-al (10 g/m$^2$) | Líquido | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Prop-2-in-1-ol | Líquido | 107-19-7 | 123 | 123 | 127 | 4 | 37.9 | 0.07 | | | |
| Propan -1-ol | Líquido | 71-23-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Propan -2-ol | Líquido | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Propan -2-ona | Líquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Propanol, 1- | Líquido | 71-23-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Propanol, n- | Líquido | 71-23-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Propanona | Líquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Propen 1-ol, 2- | Líquido | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Propenamida (50%) | Líquido | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Propenonitrilo, 2- | Líquido | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | | | |
| Propilamina, n- | Líquido | 107-10-8 | imm | 16*/21 | >480 | 6 | 0.52 | 0.05 | | | |
| Proplienaldehído | Líquido | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
| Propychloroformate | Líquido | 109-61-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Pryridin, 2-fluoro-6-(trifluoromethyl) | Líquido | 94239-04-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Queroseno (carburante) | Líquido | 8008-20-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| Sarin (GB), FINABEL 0.7.C | Líquido | 107-44-8 | | >1400[8] | | | | | | | |
| Sarín (GB) MIL-STD-282 (100 g/m$^2$) | Líquido | 107-44-8 | | >480[8] | | | | | | | |
| Silano | Vapor | 7803-62-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Soda cáustica (50% en 50 °C) | Líquido | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Soda cáustica (50%) | Líquido | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
| Soman (GD), FINABEL 0.7.C | Líquido | 96-64-0 | | >1400[8] | | | | | | | |
| Soman (GD), MIL-STD-282 (100 g/m$^2$) | Líquido | 96-64-0 | | >480[8] | | | | | | | |
| Spiritus | Líquido | 64-17-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Sulfur Mustard (HD), FINABEL 0.7.C | Líquido | 505-60-2 | | >1400[8] | | | | | | | |

| Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfur Mustard (HD), MIL-STD-282 (100 g /$m^2$) | Líquido | 505-60-2 | | >480[8] | | | | | | | |
| Sulfurilcloruro/ Cloruro de sulfurilo | Líquido | 7791-25-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Sulfuro de dimetilo | Líquido | 75-18-3 | 83* /139 | 271 | 452 | 5 | 1.21 | 0.02 | | | |
| Sulfóxido de dimetilo | Líquido | 67-68-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tabun (GA), FINABEL 0.7.C | Líquido | 77-81-6 | | >1400[8] | | | | | | | |
| Tabun (GA), MIL-STD-282 (100 g/$m^2$) | Líquido | 77-81-6 | | >480[8] | | | | | | | |
| Tetraclorodifenol 2,2',6,6' | Sólido | 79-95-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| Tetracloroetano, 1,1,2,2- | Líquido | 79-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.008 | 0.008 | <3.8 | >480 | 6 |
| Tetracloroetileno 1,1,2,2- | Líquido | 127-18-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tetraclorometano | Líquido | 56-23-5 | imm | imm* /11 | >480 | 6 | 0.57 | 0.001 | | | |
| Tetraclorometano (1000 ppm) | Vapor | 56-23-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tetracloruro de carbono | Líquido | 56-23-5 | imm | imm* /11 | >480 | 6 | 0.57 | 0.001 | | | |
| Tetracloruro de carbono (1000 ppm) | Vapor | 56-23-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tetracloruro de etileno | Líquido | 127-18-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tetracloruro de silicio | Líquido | 10026-04-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Tetracloruro de titanio | Líquido | 7550-45-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| Tetraethylene pentamine | Líquido | 112-57-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Tetrafluoroetano, 1,1,1,2- | Vapor | 811-97-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Tetrahidrofurano | Líquido | 109-99-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tiazol, 1,3- | Líquido | 288-47-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Tiofeno | Líquido | 110-02-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Tolueno | Líquido | 108-88-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tolueno diisocianato, 2,4- | Líquido | 584-84-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0281 | 0.0281 | <13.5 | >480 | 6 |
| Tolueno diisocianato, 2,4- (80%) | Líquido | 584-84-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0281 | 0.0281 | <13.5 | >480 | 6 |
| Toluidina, o- | Líquido | 95-53-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Trementina artificial | Líquido | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Tributilamina (95%) | Líquido | 102-82-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| Tributyl estaño cloruro | Líquido | 1461-22-9 | | nm | >480 | 6 | nm | 0.2 | | | |
| Tricloro acetona, 1,1,3- (87.7%) | Líquido | 921-03-9 | 431* /458 | 467* /476 | >480 | 6 | <0.2 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tricloro benceno, 1,2,4- | Líquido | 120-82-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |

| Nombre de sustancia peligrosa /sustancia química | Estado físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Acum 480 | Tiempo 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricloro etano, 1,1,2- | Líquido | 79-00-5 | 120* /173 | 164* /232 | 202* /302 | 4 | 9.1 | 0.01 | | | |
| Tricloro etano, 2,2,2- | Líquido | 115-20-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 008 | 0.008 | <3.8 | >480 | 6 |
| Tricloro etileno | Líquido | 79-01-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Tricloro metano | Líquido | 67-66-3 | imm | imm | imm | | 10.6 | 0.001 | | | |
| Tricloro metano (1000 ppm) | Vapor | 67-66-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tricloro nitrometano | Líquido | 76-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Tricloruro de arsénico | Líquido | 7784-34-1 | 22*/29 | 32*/38 | 59 | 2 | 334 | 0.01 | | | |
| Tricloruro de etano | Líquido | 79-00-5 | 120* /173 | 164* /232 | 202* /302 | 4 | 9.1 | 0.01 | | | |
| Tricloruro de etileno | Líquido | 79-01-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Tricloruro de hierro (40%) | Líquido | 7705-08-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| Triethylentetramine (60%) | Líquido | 112-24-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| Trietil amina | Líquido | 121-44-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Trifluoruro de boro con dimetileter | Líquido | 353-42-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| Trimetil quinona (30 °C, fundido) | Líquido | 935-92-2 | | nm | >480 | 6 | nm | 0.05 | | | |
| VX Nerve Agent, FINABEL 0.7.C | Líquido | 50782-69-9 | | >1400[8] | | | | | | | |
| VX Nerve Agent, MIL-STD-282 (100 g/m$^2$ ) | Líquido | 50782-69-9 | | >480[8] | | | | | | | |
| Vapores de ácido sulfúrico (20% free SO3) | Líquido | 8014-95-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| Vapores de ácido sulfúrico (40% free SO3) | Líquido | 8014-95-7 | 130* /220 | 455* /468 | >480 | 6 | 0.32 | 0.0001 | | | |
| Vapores de ácido sulfúrico (65% free SO3) | Líquido | 8014-95-7 | 180 | 248 | 370 | 5 | na | 0.04 | 398 | 428 | 5 |
| Vinil benzol | Líquido | 100-42-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| Vinil carbinol | Líquido | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Vinil cianida | Líquido | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | | | |
| Vinil etileno (gaseoso) | Vapor | 106-99-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| White Liquor | Líquido | mix | | >480 | | | | | | | |
| Xileno | Líquido | 1330-20-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| Xylidine, 2,4- | Líquido | 95-68-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0. 0195 | 0.0195 | <9.4 | >480 | 6 |

BTAct (Real) Tiempo de permeación según índice mínimo de permeación detectable [mins] BT0.1 Tiempo de permeación normalizado a 0.1 µg/cm²/min [mins] BT1.0 Tiempo de permeación normalizado a 1.0 µg/cm²/min [mins] EN Clasificación según la norma EN 14325 SSPR Taja de permeación en estado constante [µg/cm²/min] MDPR Taja mínima de permeación detectable [µg/cm²/min] CUM480 Masa acumulativa de permeación después de 480 mins [µg /cm²] Time150 Tiempo en el que alcanza la masa acumulativa de permeación de 150 µg/cm² [min ISO Según la

norma ISO 16602 CAS Número registrado CAS (Chemical Abstracts Service) min Minutos > Mayor que < Menor que imm Inmediato (< 10 min) nm No se ha realizado prueba sat Solución saturada N/A No aplicable na No probado GPR grade Clase del reactivo para uso general * Basado en el valor individual más bajo 8 Tiempo de permeación real. No disponemos de la información referente al tiempo de permeación normalizado DOT5 Degradación después de 5 min DOT30 Degradación después de 30 min DOT60 Degradación después de 60 min DOT240 Degradación después de 240 min BT1383 Tiempo de permeación normalizado a 0.1 µg/cm²/min [mins] acc. ASTM F1383

Nota importante.